



AMBIANCE LAK SATIN



DESCRIPTION

Peinture laque satinée alkyde uréthane en phase aqueuse.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 4a (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

- Intérieur et extérieur.
- Boiseries intérieures, surfaces murales, cloisons et plafonds, radiateurs.
- Locaux d'habitation, cuisines, salles de bains chambres d'enfants, couloirs, bureaux, etc.
- Spécialement recommandé pour immeubles occupés durant les travaux de peintures (hôtels, restaurants, écoles, hôpitaux, banques, bureaux, etc.).

SUBJECTILES

- Bois intérieurs, plâtre, panneaux de plâtre enrobé de carton, texture à peindre, PVC, métaux, recouverts d'une couche primaire appropriée.
- Anciennes peintures (vinylique, acrylique, huile, alkyde) propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.

QUALITES DOMINANTES

- Excellent arrondi
- Grande résistance à l'abrasion et à la rayure
- Temps ouvert long
- Aspect satiné très décoratif
- Résistant aux salissures
- Résistant aux salissures
- Lessivable
- Sans odeur de solvant
- Nettoyage des outils à l'eau
- Microporeux

CARACTERISTIQUES

Liant	Résine alkyde uréthane émulsifiée.
Pigment	Dioxyde de titane rutile.
Diluant	Eau.
Extrait sec en poids	47 % ± 2 en blanc.
Extrait sec en volume	34 ± 3 en blanc.
Masse volumique	1,28 ± 0,05 g/cm ³ à 20°C en blanc.
Epaisseur du film sec	En moyenne 30 micromètres.
Brillance	24 à 30 GU % sous 60°.
Conformité aux spécifications	- Etiquetage environnemental : *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .
Température limite de service	80°C.
C.O.V.	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) :130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 11 g/l.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnements	2,5 l – 1 l – 0,5 l.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Aspect en boîte	Peinture semi-épaisse.
Aspect du produit sec	Satiné.
Teintes	Voir nuancier LEVIS COLOR MIX (teintes réalisables à partir des bases W, M et C).
Outils	Brosse à poils mixtes (synthétique/soie naturelle), rouleau laqueur polyester tissé 6 mm), pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi. Ne doit pas être dilué sauf en cas d'application au pistolet : 5 à 10 % d'eau.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Appliquer le produit en ambiance intérieure habituelle en évitant toutefois de travailler par température inférieure à + 8°C et humidité supérieure à 65 %.
Rendement en surface	11 m ² /l.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Sec : 2 h – Recouvrable : 7 h. En ambiance fortement humide et fraîche, le temps de séchage et le délai de recouvrement seront plus longs.
Précaution	Bien remuer le produit avant l'emploi.
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59-1).

Matériaux neufs : Se référer aux fiches techniques des couches primaires appropriées.

Anciennes peintures : Lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépouliner les surfaces encore brillantes. Reboucher et dérouiller si besoin. Dépoussiérer.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. de film de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

MISE EN ŒUVRE

TRAVAUX NEUFS		
Subjectiles	Primaire	Finition
Plâtre et dérivés* (intérieur)	AMBIANCE LAK PRIMER Ou AMBIANCE LAK SURFACER	2 c. AMBIANCE LAK SATIN
Bois et dérivés (intérieur)	AMBIANCE LAK PRIMER Ou AMBIANCE LAK SURFACER	2 c. AMBIANCE LAK SATIN
PVC	AMBIANCE LAK PRIMER Ou AMBIANCE LAK SURFACER	2 c. AMBIANCE LAK SATIN
Texture à peindre	AMBIANCE LAK PRIMER	2 c. AMBIANCE LAK SATIN
Fer intérieur	PRIMER METAL	2 c. AMBIANCE LAK SATIN
Métaux non ferreux	PRIMER NON FERRO	2 c. AMBIANCE LAK SATIN
TRAVAUX DE RENOVATION		
Appliquer généralement 2 couches AMBIANCE LAK SATIN après retouche des parties mises à nu avec le primaire approprié et révision éventuelle des irrégularités à l'enduit. Sur ancienne peinture vinylique poreuse et rebouchée, prévoir l'application d'une couche préalable d'EXPONIA DECO PRIM ou AMBIANCE LAK SURFACER.		
(*) sur plâtre brut insuffisamment cohérent, remplacer AMBIANCE LAK PRIMER par EXPONIA DECO PRIM.		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.