



LEVISFIX GRANITE



DESCRIPTION

Fixateur opacifiant en phase aqueuse aspect granité.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 7b2 (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

- Extérieur et intérieur.
- Surfaces murales.
- Extérieur en tant que fixateur avant finition des revêtements de façade en phase aqueuse, particulièrement recommandé sous les revêtements structurés.
- Intérieur comme base d'accrochage des produits décoratifs HELIAD, INDIES, SWALI et YORK.

SUBJECTILES

- Béton, enduit hydraulique.
- Anciennes peintures ou R.P.E en bon état.
- Intérieur : plâtre et dérivés, plaques de plâtres à épiderme cartonné.

QUALITES DOMINANTES

- Bonne adhérence.
- Opacifiant et garnissant, procure un complément d'opacité appréciable au système de finition.
- Réduit la porosité du support.
- Respirant.
- Facile à appliquer.
- Aspect granuleux pour une meilleure accroche des couches de finition.
- Faible odeur et COV réduite.

CARACTERISTIQUES

Liant	Copolymère acrylique en dispersion.
Pigment	Dioxyde de titane.
Solvant	Eau.
Divers	Matières minérales neutres.
Extrait sec en poids	61 % ± 2 en blanc.
Extrait sec en volume	43 % ± 3 en blanc.
Point d'éclair	> 100°C.
Masse volumique	1,44 ± 0,05 g/cm ³ à 20°C.
Epaisseur du film sec	En moyenne 60 micromètres.
C.O.V.	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 16 g/l.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnement	15 l.
Conservation	2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Aspect en boîte	Liquide blanc.
Aspect du produit sec	Mat.
Teinte	Blanc (= base W).
Mise à la teinte	Possibilité de réaliser facilement des teintes pastel au moyen du système LEVIS COLOR MIX (machine à teinter).
Outils	Brosse, rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 12 à 16 mm selon le support.
Dilution	Prêt à l'emploi – 5 à 10 % d'eau sur fond absorbant ou structuré.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après l'emploi.
Conditions d'application	Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel.
Rendement en surface	6-7 m ² /l.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Sec : 3 heures – Recouvrable : 6 heures.
Précaution	Bien remuer le produit avant l'emploi.
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59-1).

Dans tous les cas : gratter, brosser, dépoussiérer.

Eliminer les salissures et anciennes peintures peu adhérentes. En cas d'encrassement prononcé, de farinage important ou de friabilité excessive, prévoir un lavage haute pression et laisser sécher au moins 48 heures.

En présence de micro-organismes, ainsi que dans les régions présentant de forts risques de contamination par les micro-organismes, décontaminer systématiquement les supports à l'aide d'une solution anticryptogamique selon les prescriptions du fabricant.

Réparer les enduits de ciment décollés ou sonnante le creux. Revoir les liaisons avec les boiseries et les joints peu étanches au mastic ACRYL LM PRO.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

MISE EN ŒUVRE**EXEMPLES****En extérieur :**

- Appliquer 1 couche de LEVISFIX GRANITE
- Terminer avec 1 ou 2 couches, au choix, de : LEVISCRYL MAT, LEVISCRYL SATIN, LEVIS CRYLOXANE 10C+, SAPTOCREPI, LEVISCRYL G 400, LEVISCRYL RS 600, LEVISCRYL RS 700, système LEVISCRYL IMPER.

Ne pas recouvrir LEVISFIX GRANITE par des peintures solvantées à base de pliolite.

Consulter les fiches techniques des finitions pour les consommations et le nombre de couche approprié.

En intérieur :

- Appliquer LEVISFIX GRANITE, égrener légèrement, puis appliquer le produit décoratif choisi (HELIAD, INDIES, SWALI, et YORK).

CONSEILS UTILES

- Ne pas utiliser LEVISFIX GRANITE sur pâte de verre/grés cérame et sur mortier de plâtre extérieur.
- En cas de contraste prononcé, l'application de 2 couches de finition reste conseillée. Dans ce cas, LEVISFIX GRANITE apporte le complément d'opacité nécessaire à l'obtention d'un aspect parfaitement uniforme.
- Sur fond très pulvérulent ou très farinant, utiliser SAPTOFIX.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.