



# SAPTOFIX

## Fixateur opacifiant

<b>CLASSIFICATION</b>	AFNOR Famille I classe 7b1 (NF T 36-005).
<b>DOMAINE D'EMPLOI</b>	Façades. Tous types d'immeubles.
<b>SUBJECTILES</b>	Enduit de ciment peu cohérents, anciennes peintures farinantes et autres surfaces poudreuses.
<b>QUALITES DOMINANTES</b>	Particulièrement adapté pour les systèmes d'imperméabilité LEVISCRYL IMPER et également sous les systèmes de peinture ou de revêtement de façade de classe D2 ou D3. Pénètre en profondeur. Réduit la porosité du support. Insensible aux alcalis. Sèche rapidement. Renforce l'opacité de la finition. Ne provoque pas d'encrassement de la finition.
<b>CARACTERISTIQUES</b>	
<b>Liant</b>	Résine acrylique en solution.
<b>Solvant</b>	Hydrocarbures aliphatique et aromatique.
<b>Extrait sec en poids</b>	62 % ± 2.
<b>Extrait sec en volume</b>	41 % ± 2.
<b>Point d'éclair</b>	+ 35° C.
<b>Viscosité</b>	± 100 unités Krebs à 25° C.
<b>Masse volumique</b>	1,31 ± 0,02 g/m <sup>3</sup> à 20° C.
<b>Epaisseur du film sec</b>	En moyenne 80 micromètres.

**RENSEIGNEMENTS PRATIQUES**

<b>Conditionnement</b>	15 l – 5 l.
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine non entamé stocké en ambiance tempérée.
<b>Aspect en boîte</b>	Liquide blanc.
<b>Teinte</b>	Possibilité de mise à la teinte par machine à teinter en teinte approchante de celle de finition.
<b>Aspect du produit sec</b>	Mat blanc.
<b>Outils</b>	Brosse, rouleau méché 16 mm, airless (gicleur 017 ou 021 - pression : 120 bar).
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne doit en aucun cas être dilué pour la brosse ou le rouleau.
<b>Nettoyage des outils</b>	LEVIS BRUSH CLEANER ou DT 54.
<b>Conditions d'application</b>	Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel.
<b>Rendement de surface</b>	4 à 6 m <sup>2</sup> /l.
<b>Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.</b>	Sec : 2 heures - recouvrable : 24 heures.
<b>Précaution</b>	Ne peut être mélangé avec aucun autre produit.
<b>Sécurité</b>	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par n° vert minitel 08.36.05.43.81, 24 h sur 24 (serveur QUICK-FDS) ou par internet <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> , fournisseur Akzo Nobel Coatings ou <a href="http://www.levis-peintures.com">www.levis-peintures.com</a>

**RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES**

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions des normes NF P 84-404 (référence DTU 42.1), NF P 74-201 (référence DTU 59.1) ou NF P 74-202 (référence DTU 59.2) selon le système de finition utilisé.

Dans tous les cas, gratter, brosser, dépeussier. Eliminer les salissures et anciennes peintures peu adhérentes.

Assainir à l'aide de SOLUTION ANTIMOUSSE les supports présentant des micro-organismes. Laisser agir 24 heures minimum. Nettoyage et rinçage par lavage haute pression, et laisser sécher au moins 48 heures.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. de film de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travailler dans des locaux bien ventilés, porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

**MISE EN ŒUVRE****Exemple de travaux neufs et de rénovation**

1 couche de SAPTOFIX suivie au choix, selon le système désiré, de : LEVISCRYL SATIN, LEVISCRYL MAT, LEVIS CRYLOXANE, LEVIS CRYLOXANE 10C, SAPTOLITE, SAPTOLITE HYDRO, LEVIS SILOQUARTZ, LEVISCRYL RS 700, LEVISCRYL G 400, SAPTOGRESE, SAPTOCREPI, SAPTOGRAIN, procédés d'imperméabilité LEVISCRYL IMPER, LEVISCRYL IMPER MAT, LEVISCRYL IMPER GRANITE, LEVISCRYL IMPER GRESE, LEVISCRYL IMPER TL, LEVISCRYL IMPER TL GG

Consulter les fiches techniques des finitions appropriées pour le nombre de couches et les consommations.

**Conseils utiles**

Ne pas utiliser SAPTOFIX sur anciens revêtements thermoplastiques ou R.P.E (consulter notre service technique).

La présente notice annule et remplace toute édition antérieure. Il convient à l'utilisateur d'en vérifier sa validité au jour de sa consultation. Les conseils repris ci-dessus ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds.