



PRIMUS'LAK ABSOLU

Peinture-laque satinée
à séchage ultra rapide
en phase solvantée



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Recouvrement ultra rapide (5 heures) = 2 couches dans la journée • Ne jaunit pas • Blanc extrême • Très faible odeur • Adhérence directe sur de nombreux supports • Excellent pouvoir opacifiant • Grande résistance à l'abrasion. Très bonne dureté de surface • Grande résistance aux produits d'entretien et aux alcalis • Antiblocking • Tendus satinés parfaits.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur • Tous travaux de finition et de décoration • Locaux secs et humides.

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36-005 Famille 1 – Classe 4a
Définition	Peinture laque satin phase solvant
Teintes	Blanc
Aspect du film sec	Satin tendu. Réflectance à 60° : 60
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1. Lessivable
Liants	Résines alkydes combinées avec des polyuréthanes
Pigments	Dioxyde de titane rutile
Solvant	White Spirit
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV.
Densité moyenne	1.21 ± 0.05
Extrait sec en volume	71 % ± 2%
Conditionnement	0,75 L - 2,5 L - 10 L
Délai de stockage	12 mois env. en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.
Sécurité	Inflammable - Point éclair : 55°C Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche 9 à 10 m² / litre

LES SUBJECTILES

- Bois et dérivés, aluminium, PVC dur, anciens revêtements plastiques durs. Bruts ou recouverts d'anciennes peintures parfaitement adhérentes.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

PRIMUS'LAK ABSOLU

MISE EN ŒUVRE

- La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du DTU 59.1

Conditions d'application : Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C.

Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 80% maximum.

Humidité du bois : de 8 à 15%.

Matériel d'application

- Brosse soie naturelle, gamme Tradition.
- Rouleau microfibre de 10mm : @CRYL Microfibre 10 ST-LUC, suivi d'un lissage au spalter.
- Pistolet.
- Conditionnable en aérosol SPRAY'LUC



Conseils d'application

Sur anciennes peintures monococonsantes adhérentes

- Ponçage, lessivage, 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

Sur anciens vernis et lasures adhérentes et monococonsantes

- Ponçage, lessivage, 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

PVC et plastiques durs

- Ponçage, lessivage, 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

Sur bois brut en intérieur (Pin, Chêne, Mélèze, Sapin)

- Ponçage, dégraissage, 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

Sur bois brut en extérieur (bois bruts à dimensions stables)

- Ponçage, dégraissage au STRONG NETTOYANT UNIVERSEL, 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

Panneaux contreplaqués ou OSB ou MDF ou de particules de bois intérieur et extérieur : • Ponçage, dégraissage au STRONG NETTOYANT UNIVERSEL, 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

Métaux ferreux (fer, acier, fonte, etc.) bruts - Intérieur et extérieur

- Élimination de la rouille mécaniquement, dégraissage au STRONG NETTOYANT UNIVERSEL, 1 couche de primaire MÉTA'LUC AR + 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

Métaux non ferreux (galva, zinc, cuivre, etc.) bruts - Intérieur et extérieur

- Dérochage, dégraissage au STRONG NETTOYANT UNIVERSEL, 1 couche de primaire MÉTA'LUC NF + 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

Aluminium - Intérieur et extérieur

- Nettoyer les supports en aluminium avec une brosse et du STRONG NETTOYANT UNIVERSEL, poncer et dépeussier + 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU.

NB = Dans la majorité des cas, il suffira d'appliquer 2 couches de PRIMUS'LAK ABSOLU mais dans de rares cas (en fonction de la nature ou de l'état du support une troisième couche peut s'avérer nécessaire).

Diluant : Prêt à l'emploi. Pistolet : 5 à 10% de White Spirit en fonction du pistolet.

Nettoyage du matériel : White Spirit.

SÉCHAGE À 23°C et 50 % HR.

Hors poussière

2 à 3 heures

Recouvrable par un produit en phase solvant

5 heures

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com »

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.