



Revêtement de sol hétérogène 100 % PVC vierge sans phtalates en lames et en dalles.
La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien et un vernis
céramique antiscratch offrant une meilleure tenue dans le temps.
Les plastifiants bio permettent une meilleure tenue à la lumière.



CLASSIFICATION	NORMES	UNITÉS	
Norme produit	EN ISO 10582		Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	33-42
Classement UPEEC	QB 30		U3 P3 E2* C2 - N° 702/359-002.1 * Selon le support
CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉS	
Format ⁽¹⁾	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 120 cm - 18,50 x 150,50 cm Dalle : 60 x 60 cm - 45,72 x 91,44 cm
Épaisseur totale ⁽¹⁾	EN ISO 24346	mm	2,50
Épaisseur couche d'usure ⁽¹⁾	EN ISO 24340	mm	0,55
Traitement de surface			Polyuréthane PU / Vernis céramique Antiscratch
Groupe d'abrasion ⁽¹⁾	EN 660-2	groupe	T
Teneur en agent liant ⁽¹⁾	EN ISO 10582	type	I
Poids total ⁽¹⁾	EN ISO 23997	g/m ²	4 100
PERFORMANCES	NORMES	UNITÉS	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur ⁽¹⁾	EN ISO 23999	%	< 0,05 (norme < 0,25)
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	4
Poinçonnement statique rémanent ⁽¹⁾	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10
Résistance à la chaise à roulettes ⁽¹⁾	ISO 4918	cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		Bonne
Résistance thermique	EN 12667	m ² .K/W	0,017
Chauffage par le sol			Compatible plancher chauffant (max 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	< 2 (antistatique)
ENVIRONNEMENT	NORMES	UNITÉS	
Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours	EN 16516	µg/m ³	< 100 (Classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1		E1 (non détecté)
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE		Conforme

DESCRIPTION	
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)

CONDITIONNEMENT	Lames 18 x 120 cm - carton de 15 lames = 3,24 m ² / Lames 18,50 x 150,50 cm - carton de 14 lames = 3,90 m ² Dalles 60 x 60 cm - carton de 12 dalles = 4,32 m ² / Dalles 45,72 x 91,44 cm - carton de 10 dalles = 4,18 m ²
-----------------	--

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS D'ENTRETIEN	Se référer au site : www.liberty-floor.com
---------------------------------------	---

(1) Caractéristiques certifiées QB UPEEC.

RETAIL

OFFICE

HOTEL

RESTAURANT

HOME



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

