

PRIMUS' VELOURS GARNISSANT

Peinture veloutée pochée
en phase solvantée



LES + PRODUIT

- Excellente résistance au lavage et au nettoyage
- Bonne opacité et bon garnissant
- Atténue les imperfections du support.

DESTINATION

- Intérieur
- Pour travaux de rénovation sur menuiseries

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36005 Famille 1 – Classe 4a
Définition	Peinture glycérophtalique thixotrope
Teinte	Blanc
Aspect du film sec	Velouté. Réflectance à 60° : 8
Liant	Glycéro thixotrope
Pigment	Dioxyde de titane
Solvant	White Spirit
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 299 g/l de COV.
Classement au feu	M1
Densité moyenne	1.40 ± 0.05
Extrait sec	En poids : 75% ± 0,5% - En volume : 55% ± 0,5%
Conditionnement	3 L - 12 L
Délai de stockage	12 mois env. en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche 9 à 10 m² / litre. Environ 50 microns.
Il varie en fonction du type, de l'état de la surface,
de l'absorption du support, du mode d'application.

LES SUBJECTILES

- Bois, agglomérés de particules, anciennes peintures bien adhérentes.
 - Ne peut être utilisé sur béton brut.

PRIMUS'VELOURS GARNISSANT

MISE EN ŒUVRE

- Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au NF DTU 59.1.

Préparation des fonds

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.

Application

- PRIMUS'VELOURS GARNISSANT peut être appliquée directement sur le support.
- Dans le cas de support très poreux, il est conseillé d'imprimer avec PRIMUS'IMPRIM SAINT-LUC.

Matériel d'application

- Brosse soie naturelle, gamme Tradition.
- Rouleau antigoutte 12 mm : R@YÉ JAUNE 12 ST-LUC, ou polyester tissé 13 mm : @CRYL 13 ST-LUC.

Conseils d'application

Sur bois neufs

- Nettoyer, poncer, dégraisser si nécessaire.
- PRIMUS'VELOURS GARNISSANT se présente sous un aspect gélifié. Cet état de gel disparaît après une brève agitation.
- Dans le cas d'une mise à la teinte par incorporation de colorant concentré, il sera utile de laisser reposer la peinture quelques minutes avant de l'appliquer.
 - Pour éviter le jaunissement prématuré des glycéros, il est recommandé d'appliquer et de laisser sécher la peinture à la lumière du jour.
 - Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Diluant

- White Spirit. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

- White Spirit, aussitôt après utilisation.

Hygiène et sécurité

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

SÉCHAGE

- À 20°C et 65% d'humidité relative.

Hors poussière	Recouvrable
2 heures	24 heures

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.

LES PEINTURES INTÉRIEURES

LES GARNISSANTS PHASE SOLVANT

Fiche n° 154 • Février 2020

Document non contractuel • Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.