

Description Produit

Revêtement de sol		Revêtement de sol stratifié UDIREV, 10mm, Classe 23/33, AC5. (Norme EN 13329)
Chanfreins		4
Format (l x ép x L.)	mm	244 x 10 x 1845
Épaisseur totale	mm	10
Poids	Kg/m ²	8.61
Conditionnement	Paquet	1.80 m ²
	Palette	75.60 m ² / 42 colis
Nombre de lames/paquet		4
Pose		Pose flottante sur sous couche par système de clic à plat.
Label environnemental		PEFC
Garantie		30 ans usage résidentiel 5 ans usage commercial
Chauffage au sol		OK (avec sous couche appropriée)

Classification	Méthode d'essai	Unité	Exigences normatives
Résistance à l'usure	EN 13329		AC5
Résistance aux chocs	EN 13329	Petite balle Grande balle	≥15N ≥1000 mm
Gonflement	EN 13329 annexe G	%	≤14%
Résistance aux taches	EN 438	Groupe 1 à 2 Groupe 3	Degré 5 Degré 4
Résistance à la traction	EN 319	N/mm ²	>1,2
Résistance au décollement	EN 311	N/mm ²	>1,5
Résistance à l'extraction	ISO 24334	kN/m	FI 0,2 ≥ 1 Fs 0,2 ≥ 2
Largeur de la couche supérieure	EN 13329	mm	± 0,1
Longueur de la couche supérieure	EN 13329	mm	± 0,3
Perpendicularité	EN 13329	mm	Max 0,2
Rectitude des arêtes	EN 13329	mm/m	<0,3
Différences de hauteur	EN 13329	mm	Max 0,15
Ouverture des joints	EN 13329	mm	Max 0,2
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	ppm	<0,05
Résistance thermique	EN 12667	m ² K/W	R = 0.0745 m ² K/W
Résistance à la glissance			Classe technique DS
Réaction au feu	EN 13 501		Cfl-s1
Marquage CE	EN 14041		

Destination : Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur – Classe 23/33.

Usage : Résidentiel : maison individuelle, logements collectifs / Commercial : commerce, bureaux, hôtellerie, restauration.

Entretien : A sec avec serpillières en micro-fibres régulier. Entretien légèrement humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

Accessoires coordonnés : Plinthes, contreplinthes et profils Incizo multifonctions, nous consulter.



DOP 01-BOI-2022-0003