

### Description Produit

<b>Parquet</b>		<b>Contrecollé monolame en chêne</b>
<b>Chanfreins</b>		<b>4</b>
<b>Format (Lx l x ép.)</b>	mm	150 x 14 x 1190
<b>Épaisseur de parement (tolérance +0/+0.1)</b>	mm	3.2
<b>Couche intermédiaire</b>	mm	HDF
<b>Épaisseur totale</b>	mm	14
<b>Poids</b>	Kg/m <sup>2</sup>	11
<b>Conditionnement</b>	Paquet	1.228 m <sup>2</sup> - 7 lames
	Palette	50 colis
<b>Essence de bois</b>		Chêne
<b>Taux d'humidité</b>	%	9% ±2%
<b>Contrebalancement</b>	mm	Déroulé résineux
<b>Traitement de surface</b>		Vernis UV
<b>Label environnemental</b>		PEFC 10 - 31 - 1213
<b>Garantie</b>		15 ans (sur la conception du produit)
<b>Pose</b>		Clic SUPERLOC à plat sans colle, sans outil
	51.11	Pose flottante
	51.2	Pose collée en plein
<b>Chauffage par le sol</b>		Compatible en pose collée en plein (selon conditions UDIREV)

Classification	Norme	Unité	Mesures
<b>Classement au feu</b>	EN 13 501-1		Dfl-S1
<b>Glissance</b>	CEN/TS 15676		34 URSV (humide) 103 URSV (sec) DS Protection recommandée
<b>Effet d'une chaise à roulettes</b>	EN 425		
<b>Résistance thermique</b>	EN ISO 10456	Coefficient m <sup>2</sup> K/W	0.08
<b>Classement d'usage (sur bois brut)</b>	EN 685		31
<b>Marquage CE</b>	EN 14342		DOP 01-BOI-2023-002
<b>Dégagement de formaldéhydes (HCOH)</b>	EN 717-1	mg/m <sup>3</sup>	E1 ≤ 0.05 ppm
<b>Emission de COV</b>	ISO 16 000-9	µg/m <sup>3</sup>	A+

**Destination :** Neuf et rénovation – Pièces sèches intérieures.

**Usage :** logements avec accès vers l'extérieur, individuels ou collectifs / Tertiaire modéré (bureaux individuels, chambres d'hôtels, etc).

**Entretien :** voir protocole d'entretien des parquets vernis UDIREV.

**Accessoires coordonnés :** plinthes et profils, nous consulter.

**Choix de bois :** Campagne, voir descriptif UDIREV pour spécificités précises.



## CHOIX DE BOIS UDIREV

Selon norme EN 13489

UDIWOOD ACCESS 3 FRISES
<b>Campagne</b>
<b>Aubier</b> sain et bleuté admis sans limite
<b>Nœuds</b> sains avec diamètre <70 mm et nœuds noirs <45 mm, pas de limite de nombre, fentes, nœuds bouchés, rares nœuds partiellement ouverts.
Jaunissement admis
<b>Gerces admises</b>
Entre écorce admise
Ronce admise
<b>Droit de fil, dosse et maille</b> admis
Cœur sain admis
<b>Variation de couleur</b> (y compris cœur noir et cœur rouge), discoloration sans limite, traces noires, gerces bouchées admises
Altération biologique non admise, excepté bleuissement et piqures noires

Le bois est un produit naturel et vivant pouvant présenter des nuances de couleurs et de textures. Les échantillons, catalogues et photos ont un caractère indicatif et non engageant.

L'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte du bois. Le produit livré peut donc présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.

