

| Description Produit | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Parquet | | Contrecollé Monolame en chêne |
| Chanfreins | | 4 chanfreins |
| Format (L x l x ép.) | mm | 120 x 12 x 1185 |
| Épaisseur de parement | mm | 2.5 |
| Couche intermédiaire | mm | HDF |
| Contrebalancement | mm | Déroulé résineux |
| Épaisseur totale | mm | 12 |
| Poids | Kg/m ² | 9.70 |
| Taux d'humidité | % | 9% ±2% |
| Essence de bois | | Chêne |
| Traitement de surface | | Vernis UV ou huile UV |
| Conditionnement | Paquet | 1.138m ² |
| | Palette | 60 colis |
| Label environnemental | | PEFC 10 - 31 - 1213 |
| Garantie | | 15 ans (sur la conception du produit) |
| Pose | 51.11 | Clic SUPERLOC à plat sans colle, sans outil |
| | 51.2 | Pose flottante |
| Chauffage par le sol | | Pose collée en plein |
| | | Compatible avec pose collée en plein (selon conditions UDIREV) |

| Classification | Norme | Unité | Mesures |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Classement au feu | EN 13 501-1 | | Dfl-S1 |
| Glissance | | | |
| - Sur parquet verni | CEN/TS 15676 | | 34 URSV (humide) 103 URSV (sec) |
| - Parquet huilé | CEN/TS 15676 | | 39 URSV (humide) 51 URSV (sec) |
| Effet d'une chaise à roulettes | EN 425 | | Protection recommandée |
| Résistance thermique | EN ISO 10456 | Coefficient m ² K/W | 0.09 |
| Classement d'usage (sur bois brut) | EN 685 | | 23 |
| Marquage CE | EN 14342 | | DOP 01-BOI-2023-003 |
| Dégagement de formaldéhydes (HCOH) | EN 717-1 | mg/m ³ | E1 ≤ 0.05 ppm |
| Emission de COV | ISO 16 000-9 | µg/m ³ | A+ |

Destination : Neuf et rénovation – Pièces sèches intérieures

Usage : logements sans accès vers l'extérieur, individuels ou collectifs (chambres, couloirs, etc).

Entretien : voir protocole d'entretien des parquets vernis UDIREV.

Accessoires coordonnés : plinthes et profils, nous consulter.

Choix de bois : Premium / Rustique / Campagne, voir descriptif UDIREV pour spécificités précises.



CHOIX DE BOIS UDIREV

Selon norme EN 13489

| UDIWOOD ACCESS MONOLAMES UDIWOOD PROJECT | | |
|---|---|---|
| Premium | Rustique | Campagne |
| Aubier sain non admis | Aubier sain non admis | Aubier sain et bleuté admis sans limite |
| Nœuds sains avec diamètre < à 10 mm, nœuds noirs avec diamètre < à 5mm, un nœud toléré pour 30 cm de longueur. | Nœuds sains avec diamètre < à 30mm et nœuds noirs avec diamètre <20mm. Pas de limite de nombre de nœuds. Fentes. Nœuds bouchés, rares nœuds partiellement ouverts. | Nœuds sains avec diamètre <70 mm et nœuds noirs avec diamètre <45mm. Pas de limite de nombre de nœuds. Fentes. Nœuds bouchés, rares nœuds partiellement ouverts. |
| Jaunissement non admis | Jaunissement non admis | Jaunissement admis |
| Gerces non admises | Gerces non admises | Gerces admises |
| Entre écorce non admise | Entre écorce admise | Entre écorce admise |
| Ronce non admise | Ronce admise | Ronce admise |
| Droit de fil, dosse et maille admis | Droit de fil, dosse et maille admis | Droit de fil, dosse et maille admis |
| Cœur sain non admis | Cœur sain admis | Cœur sain admis |
| Petite variation de couleur admise (y compris cœur noir et cœur rouge) | Variation de couleur (y compris cœur noir et cœur rouge) admise sauf fortes discolorations de séchage | Variation de couleur (y compris cœur noir et cœur rouge), discoloration sans limite, traces noires, gerces bouchées admises. |
| Altération biologique non admise | Altération biologique non admise | Altération biologique non admise, excepté bleuissement et piqures noires |

Le bois est un produit naturel et vivant pouvant présenter des nuances de couleurs et de textures. Les échantillons, catalogues et photos ont un caractère indicatif et non engageant.

L'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte du bois. Le produit livré peut donc présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.

