



CEGEFOND NS

MORTIER RAPIDE POUR REBOUCHAGE, CRÉATION DE FORME, SCHELLEMENT

- Prise très rapide
- Séchage rapide
- Intérieur et extérieur
- Applicable en forte épaisseur

DONNÉES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR D'EMPLOI :






- de 3 à 10 mm : produit pur
- à partir de 10 mm : avec rajout de sable

DÉLAI D'ATTENTE AVANT PRATICABILITÉ : env. 45 minutes

DÉLAI D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT :

- env. 2 heures avant pose de carrelage
- env. 24 heures avant pose de pierre naturelle, textile, sol souple.

CONSOMMATION : 1,6 kg/m²/mm de produit pur



DESCRIPTION

Mortier thixotrope à base de liants hydrauliques (ciment), charges et adjuvants spéciaux.

DESTINATION

SOL ET MUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Rebouchage de trous
- Restructuration de volumes (arêtes, acrotères, poteaux, escaliers, etc...)
- Création de solin
- Création de minichape de petite surface (maximum 20 m²)
- Réalisation de formes de pente de petite surface
- Scellement

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : gris
- Densité apparente : 1,4
- Granulométrie : < 700 microns

SUPPORTS

CEGEFOND NS peut être appliqué sur différents types de supports du bâtiment :

NEUF

- Dallage sur terre plein et dalle béton
- Chape ciment et enduit ciment
- Béton mural

RÉNOVATION

- Carrelage

Autres supports : nous consulter.

MISE EN ŒUVRE

Conditions de travail

Température ambiante : +5°C à +30°C
 Ne pas appliquer par temps de gel ou en cas de risque de gel.
 Éviter les courants d'air et l'exposition directe au soleil pendant le séchage.
 Sur sols chauffants, arrêter le chauffage 48 heures avant la pose.

Préparation du support

Le support doit être sain, solide, stable, sec (non exposé à des remontées d'humidité), propre (exempt de produit gras, d'huile de décoffrage, de cire et de produit de cure) et parfaitement dépoussiéré.

Éliminer les traces de peinture ou de plâtre, la laitance de ciment et tout élément résiduel mal adhérent par grattage.

Support à base de ciment :

- **Pour une utilisation de 3 à 10 mm d'épaisseur** : appliquer **EMULCIM** dilué à 1 pour 3 d'eau

- **Pour une utilisation au-delà de 10 mm d'épaisseur** : humidifier le support (il ne doit pas être ruisselant) et appliquer une couche d'accrochage constituée de **CEGEFOND NS** gâché avec **EMULCIM** dilué à 50% dans l'eau.

Ancien carrelage :

Vérifier l'adhérence des carreaux. Si ceux-ci sont conservés, nettoyer leur surface par lessivage sodé suivi d'un rinçage à l'eau claire, laisser sécher et appliquer la même préparation que ci-dessus selon les épaisseurs appliquées.



Préparation du produit

Ne préparer que la quantité utilisable en 15 minutes.
Mélanger avec un malaxeur électrique à vitesse lente (de 300 à 500 tour/min)
jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

En utilisation entre 3 et 10 mm d'épaisseur : Verser dans 3,75 litres d'eau la totalité d'un sac de 25 kg de **CEGEFOND NS**.

En utilisation pour minichape adhérente de 10 à 30 mm d'épaisseur :
Ajouter jusqu'à 40 kg de sable 0/4 mm aux 25 kg de mortier **CEGEFOND NS**.
Adapter la quantité d'eau au type d'application souhaitée.

En rebouchage ou scellement (localement sur environ 10 cm d'épaisseur) :
Gâcher avec environ 15% d'eau (soit 3,75 litres d'eau pour un sac de 25 kg
de **CEGEFOND NS**) additionné de 25 kg de sable de granulométrie 0/4 mm.

Application

Sur **EMULCIM** dilué à 1 pour 3 ou sur la couche d'accrochage fraîche et à l'avancement, appliquer le mortier à la truelle ou à la lisseuse, ou tirer à la règle selon les travaux à exécuter.

Pour obtenir une surface lisse, sur le produit encore frais, talocher la surface et finir à la lisseuse.

Pour obtenir une finition soignée à la surface des formes, finir à l'éponge.

Protéger les surfaces traitées de tout risque de grillage (soleil, courants d'air etc...).

Données techniques

Données fournies pour une température de l'air ambiant de +23°C et une humidité relative de 50% (HR) :

- **Temps d'utilisation :** 15 min (faire attention à la quantité préparée)

- **Délai d'attente :**

- avant praticabilité à la marche : 30 à 45 min

- délai avant recouvrement : 30 à 45 min par un carrelage
env. 1h30 par un ragréage

Nettoyage

Taches et outils : à l'eau claire de suite après emploi.

CONSOMMATION INDICATIVE

Produit pur : 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CEGEFOND NS avec sable : env. 0,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac papier de 25 kg

CONSERVATION ET STOCKAGE

1 an dans un emballage fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour connaître les précautions d'emploi, de stockage et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité la plus récente, disponible sur le site www.cegecol.com.

Mentions légales :

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. SIKAFRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 49 92 80 00.